


# ADLER Egasol-Spritzbeize 11360 e 11361

**Description**

Teinture au solvant pour l'application au pistolet, à base de colorants résistants à la lumière, particulièrement destinée à l'application sur bois de cerisier ainsi que sur d'autres bois feuillus à cellules fines (comme hêtre et poirier etc.), si on désire obtenir une surface ayant un aspect très homogène qui n'accentue pas les pores.

Les teintures "Egasol" pour l'application au pistolet-ADLER (ADLER-Egasol-Spritzbeize) sont toutes miscibles entre elles et il est possible de nuancer les tonalités en ajoutant le produit «ADLER-Farbstoffkonzentrat» et de diluer avec le diluant «ADLER-Egasol-Konzentrationsregler N° 90931».

**Mode d'emploi**

Poncer le bois en direction des fibres avec du papier de verre neuf, grain 120 – 150, et éliminer la poussière avec soin. Papier de verre usé et un ponçage irrégulier peuvent provoquer des taches. Il n'est pas nécessaire de laver le bois avant l'application de la teinture, parce que la teinture «Egasol» pour l'application au pistolet-ADLER (ADLER-Egasol-Spritzbeize) ne soulève pas les fibres du bois.

Bien agiter le contenu avant l'application; appliquer la teinture régulièrement au pistolet, de manière ne pas trop abondante. Il est conseillé d'utiliser un godet de 1,5 mm à 1,8 mm. Pour éviter un blocage d'air, il est recommandé de réduire la pression de pulvérisation à 1,5 – 2 bar. L'application à l'appareil airmix ou airless est possible, si on utilise un godet petit.

La teinture "Egasol" pour l'application au pistolet-ADLER (ADLER-Egasol-Spritzbeize) sèche très rapidement. Déjà après le séchage d'environ 15 min. il est possible de recouvrir de vernis. Les vernis polyuréthannes ADLER sont très adaptés, parce qu'ils contiennent des agents de protection contre la lumière. Ainsi le jaunissement naturel du bois est réduit et la stabilité de la tonalité est améliorée. Il est déconseillé d'utiliser des vernis nitrocellulosiques ou durcissants à l'acide, parce qu'ils tendent plus à dissoudre les colorants.



**ADLER-WERK Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 0043-5242-6922-452**



# ADLER Egasol-Spritzbeize 11360 e 11361/p.2

**Avant les travaux effectuer toujours une application d'essai sur le bois original. Afin de pouvoir évaluer la tonalité finale, recouvrir également du vernis choisi.**



Tenir compte de la feuille d’informations «Directives de travail pour l’application de teintures pour bois».

**Domaines d’utilisation**

Pour l’application au pistolet sur des bois feuillus à cellules fines (particulièrement sur cerisier), si on désire obtenir une surface ayant un aspect très homogène qui n’accentue pas les pores.

**Caractéristiques indicatives**

| | |
|---|---|
| Point d’inflammation | Inférieur à 21° C |
| Catégorie selon VbF | A I – Très inflammable |
| Diluant | ADLER-Egasol-Konzentrationsregler N° 90931 |

**Conditionnement**

1 l, 5 l

**Consommation**

1 l suffit pour environ 10 – 15 m².

**Teintes**

| | |
|---|---|
| Cerisier orange | N° 11360 |
| Cerisier jaune | N° 11361 |

Autres teintes sur demande